



Az autó festéséhez használja a MOTIP Primer alapozót előkezelésként. Az alapozó gyorsan szárad, és alkalmas kezelt és kezeletlen felületekhez, például fához, fémhez, alumíniumhoz, üveghez és kőhöz is. Az alapozó kiváló fedési és kitöltési tulajdonságokkal rendelkezik, és megakadályozza a rozsdásodást. Könnyen csiszolható, mind nedvesen, mind szárazon (400-as szemcsemérettől), és minden festékkel átfesthető. A MOTIP Primer különböző színekben kapható.

Rendsz.-sz.: 04052, 04053, 04054, 04055, 04056, 00101, 00102, 00103, 900101

Minőség és tulajdonságok

Kiváló fedőképesség és kitöltő tulajdonság
Könnyen csiszolható, mind nedvesen, mind szárazon (400-as szemcsemérettől)
Korrózióvédő
Minden lakkrendszerrel átfesthető
Gyors száradás

Fizikai és kémiai adatok

Bázis: Nitrocombi gyanta

Színnev:

- Fekete
- Sárga
- Szürke
- Piros
- Fehér

Szag: Jellemző

Fényesség: matt, 10 ±2

Hatékonyság:

- 500 ML – 1.5 - 2.0 m²
- 150 ML – 0.5 m²

Porszáraz: 5 - 10 min

Száraz tapintású: 10 - 20 min

Teljesen száraz: 120 min

Felülhordható: 120 min

Felületek: Fa, fém, alumínium, kő

Minimális üzemi hőmérséklet: 10 °C

Maximális üzemi hőmérséklet: 25 °C

Lobbanáspont:

- n.a.
- 27 °C

Hőmérséklet-ellenállás: 110 °C

Tárolási stabilitás:

- 10 y
- 5 y

Tartalom:

- 500 ML
- 150 ML
- 12 ML

Hogyan kell használni

Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és ennek megfelelően járjon el.

Előkezelés: A felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi laza lakkot és rozsdát, és csiszolja le a felületet.

Kezelés: A felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Az aeroszolnak szobahőmérsékletűnek kell lennie. Legjobb felhasználási hőmérséklet: 10 - 25 °C között.

Használat előtt rázza fel az aeroszolt 2 percig, és végezzen próbafújást.

A kezelendő felülettől való távolság körülbelül 25–30 centiméter.

Vigye fel az alapozót több vékony rétegben. A következő réteg felvitele előtt ismét rázza fel az aeroszolt.

Használat után tisztítsa meg a szelepet (fordítsa fejjel lefelé az aeroszolt, és nyomja a fúvókát körülbelül 5 másodpercig).

A száradási idő a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felvitt lakk vastagságától függ.

Környezetbarát

Az European Aerosols elkötelezett a korlátozott vagy kritikus összetevők nélküli készítmények alkalmazása és a lehető legjobb teljesítmény elérése mellett. A kupakok és a csomagolások újrahasznosítható anyagból készülnek.

Eltávolítás

Csak a teljesen kiürített dobozokat szabad az újrahasznosító kukába vagy a visszanyerhető hulladékok számára fenntartott megfelelő konténerbe helyezni. A nem üres dobozokat "különleges hulladékként" kell ártalmatlanítani.

Jelölés/címkézés

Az Európai Aeroszolok által gyártott valamennyi termék megfelel az 1999/45/EK előkészítési irányelv szerinti aktuális címkézési előírásoknak. Minden aeroszol megfelel a TRGS 200 és TRG 300, valamint a 75/324/EWG aeroszol-irányelvnek a mindenkor hatályos változatban.

Megjelenés dátuma: 2025 Augusztus 5 – Ez a kiadás felváltja az összes korábban kiadott verziót.